



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ Л.С. Козлов

Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132П
ГОСТ 6631-74
ГОСТ Р 51691 - 2008

Описание	Быстросохнущая эмаль для наружных и внутренних работ. Покрытие полуглянцевое или глянцевое с блеском не менее 40 %. Низкое грязепоглощение. Цвета в соответствии с утвержденными заводскими каталогами. Сертификат соответствия № РОСС.RU.АЮ64.Н08876 ДРОСС RU .АЮ64.Д06807 от 06.07.2018.
Назначение	Окраска деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
Способ нанесения	Пневматическое распыление, кисть, налив.
Разбавление	Растворитель 646 по ГОСТ 18188.
Сушка	При температуре (20±2)°С – не более 3 часов
Расход	30–120 г/м ² на однослойное покрытие. Для снижения расхода рекомендуется использовать грунтовку «Акромет-021» того же цвета производства ФКП «ППЗ».
Расфасовка	20, 50 и 200 л.
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления