



УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ Л.С. Козлов

**Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-5123
ГОСТ 7462-73**

Описание	Быстросохнущая эмаль для наружных и внутренних работ. Стойкое полуматовое покрытие с высокой прочностью пленки. Не требует подготовки поверхности. Экономичное использование (высокая вязкость и укрывистость). Покрытие устойчиво к воздействию температур от минус 40 до плюс 60 °С. Цвета в соответствии с контрольными заводскими образцами.
Назначение	Окраска необработанных поверхностей литых, соприкасающихся с маслом деталей автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин.
Способ нанесения	Пневматическое и безвоздушное распыление, окунание.
Разбавление	Растворители 646 по ГОСТ 18188 в количестве 100–120 % от массы эмали.
Сушка	При температуре (20±2)°С – не более 1 часа Высыхание «от пыли»– не более 8 минут
Расход	100–150 г/м ² для снижения расхода рекомендуется использовать грунтовку «Акромет»-021 того же цвета производства ФКП «ППЗ».
Расфасовка	50 и 200 л.
Гарантийный срок	6 месяцев с даты изготовления